



# BOHON CHUKUM

ANCESTRAL LUXURY DECOR

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Producto	BASE DE CHUKUM
Presentación	20kg
Tiempo de almacenamiento	8 meses
Proporción de agua	5 litros por 20kg
Temperatura de aplicación	22 a 38 °C
Rendimiento por saco de 20kg	3.5 a 5.5m <sup>2</sup>
Color	Beige

## DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado con aditivos químicos especiales para reducir la cantidad de penetración de la humedad en las paredes y prevenir la aparición de hongos y verdín.

## AGUA DE MEZCLADO

Para preparar la mezcla de adhesivo use de 4.8 a 5.2 litros de agua potable, No salitrosa, No clorada, ni adicionada con ningún químico, No utilizar recipientes con residuos de azúcares para adicionar el agua a la mezcla y usar agua templada dentro de los rangos de temperatura establecidos, por bulto de 20 kg.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre estos productos no tienen sustituto y aseguran que se obtengan los mejores resultados aún bajo condiciones adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar este producto se haga una prueba de aplicación, con el fin de confirmar que sea adecuado al uso que se le pretende.

Calidad inigualable  
para tus espacios



PRODUCTO  
**100% ARTESANAL**  
TRADICIÓN Y CULTURA

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

---

Es necesario que las superficies estén bien fraguadas, niveladas y plomeadas, sin grietas, fisuras o huecos, limpias y libres de polvo, sales, grasa, hielo, aceite, pintura, cal, selladores, agentes desmoldantes, membranas de curado y de cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia. Los sustratos deberán tener cierto grado de porosidad, para que permita la absorción de agua y un anclaje mecánico adecuado para la correcta adhesión de la pasta.

## MEZCLADO

---

En un recipiente limpio vierta la cantidad recomendada de agua limpia, potable y templada por bulto de adhesivo. Para obtener una mezcla con las mejores características, respete la cantidad de agua de la mezcla, ya que un exceso haría que esta pierda su resistencia y consistencia, por el contrario, la falta de agua reduciría su adhesión. Agregue, de manera gradual, la masilla al agua mientras mezcla lentamente para evitar incluir burbujas de aire, ya sea en forma manual, hasta obtener una mezcla de consistencia suave, cremosa y homogénea. Deje reposar la mezcla por 2 minutos, vuelva a mezclarla antes de usarla y no le agregué nada más, solo revuélvala ocasionalmente durante la aplicación. La mezcla tiene una vida útil de 1 hora a partir de su preparación, dependiendo de la temperatura.

## APLICACIÓN

---

Esta BASE DE CHUKUM se puede aplicar de forma manual o con máquina. Primeramente humedezca uniformemente la superficie a recubrir. Esto permite controlar e igualar la succión del sustrato, lo cual facilita la aplicación de la pasta, mejora su adhesión y el fraguado del material. Seguido inicie en la parte superior del muro y presionando firmemente la llana aplique la mezcla de manera continua, sin interrupción y en una sola dirección, respetando las juntas de expansión. Procure siempre cubrir el muro completo en una misma jornada. De no ser posible, haga las terminaciones en las esquinas, orillas de ventanas, puertas o en las juntas de expansión del sustrato. Extienda la mezcla con la llana lisa a un espesor mínimo de 2 mm y máximo de 4 mm procurando mantener siempre una presión constante sobre el muro. Si se requiere de un espesor mayor, aplique una segunda capa cuando la primera haya empezado a endurecerse. Si desea un acabado texturizado o rayado espere de 1 a 2 horas a que se seque la capa aplicada, humedezca la superficie y enseguida aplique una segunda capa con una pasta que contenga 2 Kg. de arena sílica o grano de mármol del tamaño deseado, por cada saco de 40 Kg. De BASE DE CHUKUM .. Cuando se desarrollen acabados especiales es necesario realizar pruebas antes de hacer la aplicación final. Por ser un mortero de granulometría fina se recomienda no aplicar capas mayores a 4 mm. Ya que pueden aparecer grietas.

**Permanex, no se hace responsable por las aplicaciones del material** solo se realizarán cambios de material, cuando se compruebe que está defectuoso, para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la póliza, el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha para que sea inspeccionada por personal técnico del fabricante) dentro de los 30 (treinta) días después de la fecha de adquisición, en cualquiera de sus direcciones.



## LIMITACIONES

---

No aplique este producto bajo la lluvia, o cuando se esperan precipitaciones en las siguientes 24 horas después de la colocación. El tiempo de fraguado del producto disminuye al aumentar la temperatura, por lo que en climas muy calurosos se incrementan las posibilidades de tener fallas de adhesión, grietas o desprendimientos en la instalación, porque la capa superior pierde humedad muy rápido y en muy poco tiempo desarrolla una película superficial seca que impide la humectación y anclaje al firme, por lo que no se logra una buena adhesión. Por esta razón no recomendamos hacer instalaciones arriba de 38°C, a pleno sol. En estos casos se pueden tomar algunas precauciones tales como empastar superficies menores y humedecer el sustrato para bajarle la temperatura, más sin embargo esto no es suficiente para asegurar una buena instalación, por lo que no podemos garantizar los resultados bajo estas condiciones. No utilice esta mezcla para hacer instalaciones sobre superficies laqueadas o pintadas, o sobre plástico, hojas de metal, vidrio o cualquier sustrato que sea demasiado flexible o inestable por la acción de la humedad o los cambios térmicos. Evite el contacto de soluciones ácidas con el adhesivo o con sus aplicaciones. No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este producto, que los residuos de azúcar causan un retraso sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible. Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y en empaque del producto son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas. Del mismo modo, las visitas de campo del representante técnico de ventas son con el propósito exclusivo de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo.

## ALMACENAMIENTO

---

Almacénese en lugar seco, alejado del agua y la humedad.

## SEGURIDAD Y MANEJO

---

Para la manipulación del producto, en caso de ser en polvo, se requiere el uso de mascarilla con capacidad de filtrado para polvo.



SCAN FOR  
APPLICATION



Realiza  
tu pedido!

